INRICHTING ERKEND BIJ TOEPASSING VAN DE BESLUITWET VAN 30 JANUARI 1947 / ETABLISSEMENT RECONNU PAR APPLICATION DE L'ARRÊTE-LOI DU 30 JANVIER 1947

Tetcon Global bv
Tarasconweg 13
5627 GB EINDHOVEN
Pays-Bas

Votre message du	**Votre référence**	**Date**
10-04-2026		08-05-2026

Rapport d'analyse 26.01922.07

Essais demandés :

ISO 6330 (2000) + A1 (2008), ISO 6330 (2012)	**Lavage et séchage**
EN ISO 12952-1 (2010)	**Comportement au feu des articles de literie - allumabilité par une cigarette en combustion**
EN ISO 12952-2 (2010)	**Comportement au feu des articles de literie - allumabilité par une petite flamme**

Echantillon id	Informations fournies par le client	Date de réception
T2607569	Tricot Extreme Couverture anti-déchirure	10-04-2026

Gina Créelle
Responsable de la commande de tests

Ce rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans permission écrite de Centexbel.
Les résultats d'analyse valent pour les échantillons reçus. Centexbel n'est pas responsable de la représentativité des échantillons.
Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

INRICHTING ERKEND BIJ TOEPASSING VAN DE BESLUITWET VAN 30 JANUARI 1947 / ETABLISSEMENT RECONNU PAR APPLICATION DE L'ARRÊTE-LOI DU 30 JANVIER 1947

Echantillons

T2607569
Tricot Extreme Couverture anti-déchirure



INRICHTING ERKEND BIJ TOEPASSING VAN DE BESLUITWET VAN 30 JANUARI 1947 / ETABLISSEMENT RECONNU PAR APPLICATION DE L'ARRÊTE-LOI DU 30 JANVIER 1947

Référence: T2607569 - Tricot Extreme Couverture anti-déchirure

Lavage et séchage

Date de la fin de l'essai	30-04-2026
Norme appliquée	ISO 6330 (2000) + A1 (2008), ISO 6330 (2012)
Déviation de la norme	-
Conditionnement	20°C, humidité relative 65%
Appareillage	Wascator FOM 71 (type A)
Détergent utilisé	ECE detergent (Type 3)
Méthode et température de lavage	2A- 60°C (2000)
Mode de séchage	E = séchage en sèche-linge (•) (2000)
Nombre de cycles de lavage	5
Masse d'éprouvettes	1210 g
Masse ballast	La machine à laver est remplie de ballast pour atteindre 2 kg au total
Remarque	Nous faisons toujours le lavage avec un ballast du type III 100% PES, quelle que soit la composition du tissu.

Echantillon résultant: T2607569_01d

INRICHTING ERKEND BIJ TOEPASSING VAN DE BESLUITWET VAN 30 JANUARI 1947 / ETABLISSEMENT RECONNU PAR APPLICATION DE L'ARRÊTE-LOI DU 30 JANVIER 1947

Référence: **T2607569_01d - Tricot Extreme Couverture anti-déchirure**

Comportement au feu des articles de literie - allumabilité par une cigarette en combustion

Date de la fin de l'essai 07-05-2026
Norme appliquée EN ISO 12952-1 (2010)

Déviation de la norme -

Conditionnement 23°C, humidité relative 50%

Les résultats d'essai suivants ne se rapportent qu'à l'allumabilité de la combinaison des matières dans les conditions particulières d'essai ; ils ne sont pas destinés à un moyen d'évaluer le risque total du feu des matières utilisées.

Eprouvette * Couette
* Informations données par le client
Substrat d'essai Fibre de laine minérale

Cigarette au-dessus

	1	2
Critères de combustion		
Combustion évoluant dangereusement	non	non
Assemblage d'essais consumé	non	non
Fumées/chaleur/incandescence plus de 60 min	non	non
Examen final / combustion progressive	non	non
Critères d'inflammation		
Inflammation	non	non
Conclusion	**non-allumage**	**non-allumage**

INRICHTING ERKEND BIJ TOEPASSING VAN DE BESLUITWET VAN 30 JANUARI 1947 / ETABLISSEMENT RECONNU PAR APPLICATION DE L'ARRÊTE-LOI DU 30 JANVIER 1947

Cigarette sur la ligne de couture

	1	2
Critères de combustion		
Combustion évoluant dangereusement	non	non
Assemblage d'essais consumé	non	non
Fumées/chaleur/incandescence plus de 60 min	non	non
Examen final / combustion progressive	non	non
Critères d'inflammation		
Inflammation	non	non
Conclusion	**non-allumage**	**non-allumage**

Cigarette placée à la jonction entre le substrat et l'échantillon

	1	2
Critères de combustion		
Combustion évoluant dangereusement	non	non
Assemblage d'essais consumé	non	non
Fumées/chaleur/incandescence plus de 60 min	non	non
Examen final / combustion progressive	non	non
Critères d'inflammation		
Inflammation	non	non
Conclusion	**non-allumage**	**non-allumage**

Conclusion **Non-allumage**

INRICHTING ERKEND BIJ TOEPASSING VAN DE BESLUITWET VAN 30 JANUARI 1947 / ETABLISSEMENT RECONNU PAR APPLICATION DE L'ARRÊTE-LOI DU 30 JANVIER 1947

Référence: **T2607569_01d - Tricot Extreme Couverture anti-déchirure**

Comportement au feu des articles de literie - allumabilité par une petite flamme

Date de la fin de l'essai 07-05-2026
Norme appliquée EN ISO 12952-2 (2010)

Déviation de la norme -

Conditionnement 23°C, humidité relative 50%

Les résultats d'essai suivants ne se rapportent qu'à l'allumabilité de la combinaison des matières dans les conditions particulières d'essai ; ils ne sont pas destinés à un moyen d'évaluer le risque total du feu des matières utilisées.

Eprouvette * Couette
* Informations données par le client
Substrat d'essai Fibre de laine minérale

Application de la flamme au-dessus

	1	2
Critères de combustion		
Combustion évoluant dangereusement	non	non
Assemblage d'essais consumé	non	non
Fumées/chaleur/incandescence plus de 15 min	non	non
Examen final / combustion progressive	non	non
Critères d'inflammation		
Combustion évoluant dangereusement	non	non
Assemblage d'essais consumé	non	non
Persistance de flamme > 120 s	non	non
Persistance de flamme (s)	0	0
Conclusion	**non-allumage**	**non-allumage**

INRICHTING ERKEND BIJ TOEPASSING VAN DE BESLUITWET VAN 30 JANUARI 1947 / ETABLISSEMENT RECONNU PAR APPLICATION DE L'ARRÊTE-LOI DU 30 JANVIER 1947

Application de la flamme sur la ligne de couture

	1	2
Critères de combustion		
Combustion évoluant dangereusement	non	non
Assemblage d'essais consumé	non	non
Fumées/chaleur/incandescence plus de 15 min	non	non
Examen final / combustion progressive	non	non
Critères d'inflammation		
Combustion évoluant dangereusement	non	non
Assemblage d'essais consumé	non	non
Persistance de flamme > 120 s	non	non
Persistance de flamme (s)	0	0
Conclusion	**non-allumage**	**non-allumage**

Source d'allumage positionnée horizontalement sous le bord du spécimen

	1	2
Critères de combustion		
Combustion évoluant dangereusement	non	non
Assemblage d'essais consumé	non	non
Fumées/chaleur/incandescence plus de 15 min	non	non
Examen final / combustion progressive	non	non
Critères d'inflammation		
Combustion évoluant dangereusement	non	non
Assemblage d'essais consumé	non	non
Persistance de flamme > 120 s	non	non
Persistance de flamme (s)	0	0
Conclusion	**non-allumage**	**non-allumage**

Conclusion **Non-allumage**